





Magnitude

HDF 8 MM | 1257 x 190,5 MM | 49.4881 x 7.500 INCH | 4.124 x 0.6250 FT
 9 PLANKS/PACK | 2,1551 M² = 23.1976 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34.17 POUND/PACK
 52 PACKS/PALLET | 112,0666 M² = 1206.2745FT² | ± 815 KG/PALLET = ± 1796.77 POUND/PALLET





Magnitude



Magnitude

HDF 8 MM | 1257 x 190,5 MM | 49.4881 x 7.500 INCH | 4.124 x 0.6250 FT
 9 PLANKS/PACK | 2,1551 M² = 23.1976 FT² | ± 15,5 KG/PACK = ± 34.17 POUND/PACK
 52 PACKS/PALLET | 112,0666 M² = 1206.2745 FT² | ± 815 KG/PALLET = ± 1796.77 POUND/PALLET



| | Method Метод Metoda | Parameters Параметры Parametry | Norm requirements Нормативные требования Wymagania normy Standardní požadavky | Values Характеристики Wartości Hodnoty |
|--|---------------------------|---|---|---|
| Class of use Класс эксплуатации Klasa przeznaczenia Zátěžová třída | EN 13329 | | Class 32 Класс 32 Klasa 32 Třída 32 | All residential use up to commercial use От всех жилых до торговых помещений Wszelkie powierzchnie użytkowe w mieszkaniu, aż do użytku komercyjnego Všechno typy využití, od obytných prostor po komerční využití |
| Wear resistance Износостойкость Odporność na ścieranie Odolnost proti opotřebení | EN 13329 | | ≥ 4000 | ≥ 4000 |
| Wear class Класс износостойкости Klasa ścieralności Třída odolnosti | EN 13329 | | AC 4 | AC 4 |
| Thickness swelling Влагостойкость Grubość spęcznienia Tloušťkové bobtnání | EN 13329 | | ≤ 18 % | OK |
| General aspect of installed flooring Общий вид уложенного пола Ogólny aspekt zamontowanej podłogi Obecný vzhled instalované podlahy | EN 13329 | Height Difference Разница по высоте Różnica wysokości Výškový rozdíl | ≤ 0,15 mm | ✓ |
| | | Openings Отверстия Otwory Otvory | ≤ 0,20 mm | ✓ |
| | | Flatness length Длина плоскости Długość pow. płaskiej Délka plochy | Concave Вогнутость Wklęsły Konkávní ≤ 0,50 % Convex Выпуклость Wypukły Konvexní ≤ 1,00 % | ≤ 0,50 % ≤ 1,00 % |
| | | Flatness width Ширина плоскости Szerokość pow. płaskiej Šířka plochy | Concave Вогнутость Wklęsły Konkávní ≤ 0,15 % Convex Выпуклость Wypukły Konvexní ≤ 0,20 % | ≤ 0,15 % ≤ 0,20 % |
| Impact class Класс ударпрочности Klasa uderzeniowa Odolnost proti nárazu - třída | EN 13329 | | IC2 | IC2 |
| Staining Образование пятен Zaplamienie Odolnost proti skvrnám | EN 438-2,15 | | 5 (group 1&2) 4 (group 3) | 5 (group 1&2) 4 (group 3) |
| Light Fastness Светостойкость Blaknięcie Stalobarewność na świetle | EN 438-2,16 | | ≥ 6 | 7 |
| Burning cigaret Устойчивость к сигаретам Żar papierosowy Odolnost proti žáru cigaret | EN 438-2,18 | | 4 | 4 |
| Movement of furniture feet Передвижение мебели Przesuwanie mebli Odolnost proti posunu nábytku | EN 424 | | | No damage Без повреждений Brak uszkodzenia Bez poškození |
| Castor Chairs Кресла на роликах Krzesła na kółkach Kolečkové židle | EN 425 | | | No damage Без повреждений Brak uszkodzenia Bez poškození |
| Slip resistance Скольжение КС Odporność poślizgowa Odolnost proti skluzu | EN 13893 | | Class DS: ≥ 0,30 μ | Class DS |
| Emission of formaldehyde Формальдегидные выделения Emisja formaldehydu Emise formaldehydu | EN 717-2 | | Class E1: ≤ 3,5 mg/m ² .h | Class E1 |
| Anti-static Антистатичный Właściwości antystatyczne Antistatické vlastnosti | EN1441 | | ≤ 2,0 kV | ≤ 2,0 kV |
| Reaction to fire Реакция на огонь Reakcji na ogień Reakce na oheň | EN 13501-1 | | Efl S1 | Cfl S1 |
| Thermal resistance Термостойкость Odporność termiczna Tepelná odolnost | ISO 8302 | | max. 0,15 m ² K/W | R = 0,057 (m ² .K/W) |
| Underfloor heating Подогрев полов Ogrzewanie podłogowe Podlahové topení | | Specific instructions Особые инструкции Specyficzne instrukcje Zvláštní pokyny | | OK |

The data on this informationsheet are based on internal testing and are purely informative and are provided according to Unilin BVBA knowledge at the time it was issued. Nothing in this informationsheet can be construed as a commitment of Unilin BVBA, nor can it result in any liability whatsoever of Unilin BVBA. The information provided is subject to change at any time without any prior notification. Вся информация основана на результатах внутренних испытаний, является исключительно справочной и соответствует данным, имеющимся в компании «Unilin BVBA» на момент публикации. Приведенная информация не налагает каких бы то ни было обязательств или ответственности на компании «Unilin BVBA» и не. Приведенная информация может быть изменена в любой момент без предварительного уведомления. Dane na niniejszym arkuszu informacyjnym oparte są na testach wewnętrznych firmy, mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały podane zgodn ie z wiedzą dostępną Unilin BVBA, w momencie ich przekazywania. Żadn ych danych zawartych na niniejszym arkuszu informacyjnym nie należy interpretować jako zobowiązań Unilin BVBA. Nie mogą one także przyczynić się do powstania jakiegokolwiek odpowiedzialności prawnej ze strony Unilin BVBA. Podane informacje mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez obowiązku wcześniejszego powiadomienia. Údaje na tomto informačním listě vycházejí z interního testování a jsou pouze informativní a poskytují se podle znalostí, které měla společnost Unilin BVBA v době jejich vydání. Nic z tohoto informačního listu nesmí být chápáno jako příslib společnosti Unilin BVBA, ani to nemůže vést k žádn ým závazkům společnosti Unilin BVBA. Poskytnuté informace podléhají změnám, aniž by se na tyto změny předem upozorňovalo.